



检测报告
TESTING REPORT

T T T S - W T 2 6 0 4 4 3 8 1 - 0 1



第1页 共3页
Page 1 of 3

客户提供信息及要求 Information Provided by Client	委托单位/地址 Applicant	浙江云莲服饰股份有限公司 Zhejiang YunlianApparel Co., Ltd. 浙江省嘉兴市海宁市许村镇景许路28号 No. 28 Jingxu Road, Xucun Town, Haining City, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R. China			送样人: Contact /
	生产单位/地址 Manufacturer	/			电话: Tel. /
	样品信息 Information of Submitted Sample	样品名称: Sample Name	成衣 Garment	商标: Trademark	/
		样品总数: Sample Count	3件 3Piece(s)	颜色: Colour	/
		号型规格: Size or Specification	/	安全类别: Safety Category	B类 Class B
判定标准: Test Standards	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 (B类) National General Safety Technical Code for Textile Products(Class B) FZ/T 73018-2021 毛针织品 (合格品) Wool Knitting Goods(Qualified)				
样品描述 Test Part Description	01#浅灰色针织衫 Light Gray Knitted Sweater				
检验性质 Test Type	委托检验 Commission Test	样品接收日期 Date of Submission	2026-04-14	报告发布日期 Date of Checking	2026-04-20
检验日期 Test Date	2026-04-14 到 2026-04-20 To				
执行标准 Test Standards	见附页 See next page(s)				
检测结论 Conclusion	检测结果与符合性见附页。 The test results and compliance refer to next pages. 检测单位盖章 Stamp of Inspection Unit				
备注 Remarks	/				

批准:
Approver

方倩

审核:
Checker

王子祥

编制:
Editor

赵梅





检测报告
TESTING REPORT

证股



第2页 共3页
Page 2 of 3

TTTS-WT26044381-01

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results	评价 Conclusions	执行标准/备注 Test Method/Remarks
01# 浅灰色针织衫 Light Gray Knitted Sweater						
纤维含量 Fiber Content	/	%	/	主体部位 Main Body: 绵羊毛 Wool 84.7 山羊绒 Cashmere 15.3 罗纹部位 Rib: 绵羊毛 Wool 80.6 山羊绒 Cashmere 14.7 锦纶 Polyamide 4.7 (边缘加弹部位除外 Exclusive Of Elastic Edge Part)	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01101-2008 GB/T 16988-2013
异味 Odour	/	/	无异味 No Odour	无异味 No Odour	符合 Pass	GB 18401-2010
松弛尺寸变化率 Dimensional Stability To Relaxation	长度 Length	%	≥-10.0	+1.1	符合 Pass	FZ/T 70009-2021
	宽度 Width	%	-8.0~+5.0	+0.8		
干洗尺寸变化率 Dimensional Stability to Drycleaning	长度 Length	%	-5.0~+5.0	-1.4	符合 Pass	GB/T 19981.2-2014
	宽度 Width	%	-5.0~+5.0	-0.4		
02# 主面料 Main Shell						
耐水色牢度 Colour Fastness to Water	变色 Colour Change	级 Grade	≥3	4-5	符合 Pass	GB/T 5713-2013
	沾色 Colour Staining	级 Grade	≥3	羊毛wool4-5 腈纶Acrylic4-5 聚酯Polyester4-5 锦纶Polyamide4-5 棉Cotton4-5 醋纤Acetate4-5		
耐摩擦色牢度 Colour Fastness to Rubbing	干摩 Dry	级 Grade	≥3	4-5	符合 Pass	GB/T 3920-2008
	湿摩 Wet	级 Grade	≥3 (深Dark 2-3)	4-5		
耐光色牢度 Colour Fastness to Light	浅色 Light Colour	级 Grade	≥3	>3	符合 Pass	GB/T 8427-2019
耐干洗色牢度 Colour Fastness to Dry Cleaning	变色 Colour Change	级 Grade	≥3-4	4-5	符合 Pass	GB/T 5711-2015
	沾色 Colour Staining	级 Grade	≥3	羊毛wool4-5 腈纶Acrylic4-5 聚酯Polyester4-5 锦纶Polyamide4-5 棉Cotton4-5 醋纤Acetate4-5		



检测报告
TESTING REPORT

天纺标检测认证股份有限公司

第3页 共3页
Page 3 of 3

TTTS-WT26044381-01

检测项目 Test Items	项目描述 Description	单位 Unit	标准值 Standard Requirement	实测值 Results	评价 Conclusions	执行标准/备注 Test Method/Remarks
耐汗渍色牢度 (酸、碱) Colour Fastness to Perspiration (Acid, Alkaline)	变色 Colour Change	级 Grade	≥ 3	4-5	符合 Pass	GB/T 3922-2013
	沾色 Colour Staining	级 Grade	≥ 3	羊毛wool4-5 腈纶Acrylic4-5 聚酯Polyester4-5 锦纶Polyamide4-5 棉Cotton4-5 醋纤Acetate4-5		
甲醛含量 Formaldehyde Content	/	mg/kg	≤ 75	未检出 (低于检出限20mg/kg) Undetected ($< 20\text{mg/kg}$)	符合 Pass	GB/T 2912.1-2009
pH值 pH Value	氯化钾萃取 KCl Extract	/	4.0~8.5	5.9	符合 Pass	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料 Azo	/	mg/kg	禁用 Not Used	未检出 (低于定量限5mg/kg) Undetected ($< 5\text{mg/kg}$)	符合 Pass	GB/T 17592-2024
二氯甲烷可溶性物质 Dichloromethane-Soluble Matter Content	/	%	≤ 2.5	1.9	符合 Pass	FZ/T 20018-2010
烷基酚（AP）和烷基酚 聚氧乙烯醚（APEO） Alkylphenol Ethoxylates Content	NP+OP	mg/kg	< 10	未检出 (低于检出限0.1mg/kg) Undetected ($< 0.1\text{mg/kg}$)	符合 Pass	GB/T 23322-2018
	NP+OP+NPEO+OPEO	mg/kg	< 100	未检出 (NP、OP低于检出限 0.1mg/kg NPEO、OPEO低于检出限 1.0mg/kg) Undetected (NP、OP $< 0.1\text{mg/kg}$ NPEO、OPEO $< 1.0\text{mg/kg}$)		
胀破强力 Bursting Strength	/	kPa	≥ 225	311	符合 Pass	GB/T 7742.1-2005
起球 Pilling Resistance	/	级 Grade	≥ 3	3	符合 Pass	GB/T 4802.3-2008 企业要求 Client Required

以下空白
Blank Part Below